



# ВІДДІЛ СИНТЕЗУ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ



Одержано сцинтиляційний матеріал  $\text{CsSrCl}_3:\text{Eu}^{2+}$  і розпочато дослідження залежності його сцинтиляційних параметрів від концентрації активатора. Спектр радіюлюмінесценції матриці містить смугу з максимумом при 320 нм (основно-валентна люмінесценція), в той час як активований матеріал  $\text{CsSrCl}_3:5 \text{ мол.}\% \text{Eu}^{2+}$  містить емісійну смугу з максимумом при 448 нм, а його світловихід складає 39 % від такого для  $\text{NaI:Tl}$  при енергетичному розділенні 11,5%. Абсолютне значення світловиходу цього матеріалу складає 33400 фотонів·МеВ<sup>-1</sup> (Т.В. Пономаренко, Ю.М. Дацько, В.Ф. Гончаренко, Т.Е. Горбачова).  
На рис. – амплітудні спектри матеріалу  $\text{CsSrCl}_3:\text{Eu}^{2+}$  з різним вмістом активатора.

Досліджено залежність сцинтиляційних параметрів нового сцинтиляційного матеріалу  $\text{CsSrBr}_3:\text{Eu}^{2+}$  від концентрації активатора. При вмісті 5%  $\text{Eu}^{2+}$  матеріал має світловихід 43% відносно  $\text{NaI:Tl}$  і енергетичне розділення 9%. Абсолютний світловихід цього зразка дорівнює 31900 фотонів·МеВ<sup>-1</sup> (Т.П. Реброва, Т.В. Пономаренко, Ю.М. Дацько, О.Ю. Гриппа, О.В. Зеленська, О.А. Тарасенко).  
На рис. – амплітудні спектри матеріалів  $\text{CsSrBr}_3:\text{Eu}^{2+}$  з різним вмістом активатора.




У 2010 році два нових сцинтиляційні матеріали, що були вперше одержані в ІСМА НАН України співробітниками відділу, –  $\text{YCl}_3:\text{Ce}^{3+}$  та  $\text{GdCl}_3:\text{Ce}^{3+}$  з абсолютними світловиходами 8700 та 38 000 фотонів·МеВ<sup>-1</sup>, відповідно – були внесені до переліку нових матеріалів Національної лабораторії Лоуренса, Берклі, США.

Відпрацьовано розчинну методику одержання монокристалів перспективного детектора теплових нейтронів на основі твердого розчину  $\text{Cs}_2\text{LiGdCl}_6:\text{Ce}^{3+}$  і одержано монокристали  $\varnothing 12 \times 70$  мм. Світловихід одержаного матеріалу складає близько 10% по відношенню до  $\text{NaI:Tl}$  при енергетичному розділенні 20% (Т.П. Реброва, Т.В. Пономаренко, Ю.М. Дацько).  
На рис. – фото монокристала  $\text{Cs}_2\text{LiGdCl}_6:\text{Ce}^{3+}$ .





## Розробка методів передростової обробки галогенідних розплавів



Досліджено взаємодію катіонів  $\text{Eu}^{2+}$  та процеси розчинення оксидних похідних Європію (II) та (III) у розплавах  $\text{CsI}$  і  $\text{NaI}$ . Встановлено, що розчинність  $\text{EuO}$  у першому з розплавів дорівнює  $4 \cdot 10^{-4}$  моль·кг<sup>-1</sup> розплаву, а в другому вона у десять разів вища. Ці величини і визначають граничну межу очищення вказаних ростових розплавів від кисеньвмісних домішок за допомогою  $\text{Eu}^{2+}$ . Визначено низку фізико-хімічних параметрів розчинності і взаємодії катіонів Європію з оксигенвмісними домішками, які дозволяють проводити завбачення процесів очистки інших галогенідних розплавів за допомогою катіонів  $\text{Eu}^{2+}$ . (Т.П. Реброва, Ю.М. Дацько, О.С. Шевченко).  
На рис. – результати визначення розчинності оксиду Європію (II) у йодидних розплавах методом послідовних добавок.

Запропоновано спосіб глибокої очистки ростового розплаву  $\text{CsI}$  від оксигенвмісних домішок за допомогою металів-геттерів (Ti, Ta, Zr). Показано, що найбільш ефективним є цирконій, його застосування дозволяє позбутись як аніонних оксигенвмісних домішок, так і домішок важких металів. Доведено, що найбільш важливими чинниками, що дозволяють прогнозувати ефективність очищення металами-геттерами, є температура плавлення відповідного оксиду та ентальпія його утворення у розрахунку на 1 оксид-іон (Т.П. Реброва, Т.В. Пономаренко, Ю.М. Дацько).

На рис. – спектри радіюлюмінесценції монокристалів  $\text{CsI}$ , вирощених з необробленого та обробленого цирконієм розплаву. В останньому випадку у спектрі повністю відсутня смуга, спричинена домішками.



Проведене дослідження процесів пірогідролізу та очищення матеріалів на основі галогенідів лужних та рідкісноземельних елементів на прикладі розплаву  $\text{Cs}_2\text{LiYCl}_6$ , що використовується для вирощування монокристалів  $\text{CLYC}$  ( $\text{Cs}_2\text{LiYCl}_6:\text{Ce}^{3+}$ ). Показано, що основною оксигенвмісною домішкою у цьому матеріалі, одержаному з застосуванням розчинних технологій, є оксохлорид Ітрію,  $\text{YOCl}$ . З'ясовано вплив кислотних властивостей матеріалу на повноту його очищення від домішок  $\text{O}^{2-}$  при застосуванні певного галогенуючого агенту. Вперше визначено тривалість процесу очищення карбогалогенуванням розплавів на основі галогенідів рідкісноземельних металів вона складає від 8 до 16 годин залежно від природикатіону та потрібного ступеню очищення. (В.Л.Чергинець, Т.П.Реброва, Т.В.Пономаренко).  
На рис. – кінетичні криві обробки ростового розплаву складу  $\text{Cs}_2\text{LiYCl}_6$  насиченою паровою тетрагидрометану в аргоні.